

ООО Компания Таймед
Россия 117246, Москва
Ул. Научный Проезд, д. 10

Варшава, 14.09.2011

Уважаемые Господа,

Настоящим представляем химический состав наших акриловых продуктов серии Villacryl:

- **Villacryl Soft – Лак:** ацетон >20%, метилэтилкетон <70%, поливинилацетат <10%
- **Villacryl Soft – Жидкость:** диизооктилфталат >80%, этилацетат <20%, метакрилат 2-гидроксиэтила макс 5%
- **Villacryl STC Hot – Жидкость:** метакрилат метила <90%, 1,4 диметакрилат бутанодиола >10%
- **Villacryl STC – Жидкость:** 1,6 диметакрилат гексанодиола <70%, метакрилат метила 10%<C<20%, метакрилат этаноде́ла 10%<C>25%,
- **Villacryl H Plus – Жидкость:** метакрилат метила >80%, метакрилат этила <10%, 1,4 диметакрилат бутанодиола <10%
- **Villacryl H Rapid – Жидкость:** метакрилат метила >80%, метакрилат этила <10%, 1,4 диметакрилат бутанодиола <10%
- **Villacryl Hard – Жидкость:** 1,6 диметакрилат гексанодиола <70%, метакрилат 2-ацетооксиэтила >30%, метакрилат 2-гидроксиэтила макс. 1,5%
- **Villacryl Hard Отвердитель /Villacryl STC Отвердитель:** Сульфит натрия >90%
- **Villacryl Hard – Вытравитель:** ацетон <60%, этилацетат >40%
- **Villacryl IT – Жидкость:** метакрилат метила >80%, метакрилат этаноде́ла <10%, вазелиновое масло до 10%
- **Villacryl Ortho – Концентрат:** метакрилат метила до 100%
- **Villacryl Ortho/ Villacryl Ortho Mix – Жидкость:** метакрилат метила >90%, метакрилат этаноде́ла <10%
- **Villacryl S/ Villacryl SP – Жидкость:** метакрилат метила до 95%, метакрилат этаноде́ла до 5%
- **Villacryl Opaker – Вытравитель:** изопропиловый спирт до 99%, метакриловой силана до 1%
- **Villacryl Opaker – Жидкость:** гликоль диметакрилата триэтылен до 90%, 1,6 диметакрилат гексанодиола до 10%
- **Villacryl Bond:** метакрилат метила до 90%, уретан акрилата до 1%
- **Formplast – Жидкость:** метакрилат метила >60%, метакрилат этаноде́ла <10%, метакрилат этила до 20%, вазелиновое масло до 10%
- **Villacryl ULS:** метакрилат метила <10%, уретан акрилата <40%, диуретан диметакрилата до 10%, тетраакрилат пентаэритрита до 30%, триакрилат пентаэритрита до 10%, фотоинициаторы до 5%

С уважением,

Dyrektor Techniczny
mgr inż. Andrzej Cegiński